LEINOS Naturfarben

130

Ø ok. 100 ml / m²

1 l ≈ 10 m²
2,5 l ≈ 25 m²
10 l ≈ 100 m²
20 l ≈ 200 m²

Preparat przeciw Kornikom 130

Środek wzmacniający drewno, chroni drewno przed owadami i grzybami niszczącymi drewno, poprzez działanie fizykalno-mechaniczne.

Również do wzmacniania sporowaciałego drewna.

Roztwór wodny.

Zastosowanie:
Działający zapobiegawczo, niezamykający porów środek wzmacniający drewno. Chroni drewno przed atakami owadów i grzybów poprzez działanie fizykalno-mechaniczne. Również do drewna na zewnątrz pod zadaszeniem i w pomieszczeniach wilgotnych.

Właściwości techniczne:
Działa zapobiegawczo przeciw atakom grzybów i owadów. Nadaje się również do restaurowania (wzmacniania) starego drewna. Paroprzepuszczalny. Poprzez działanie preparatu drewno staje się nierozpoznawalne dla szkodników.

Kolor:
Lekko żółty, mętny.

Składniki:
Woda, tlenek glinu, kwas krzemowy, palminian potasu, tlenek magnezu, chlorek potasu, kwasy tłuszczowe.

Podłoże i przygotowanie:
Podłoże musi być stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu, surowe (nie malowane) i chłonne. Wilgotność drewna powinna wynosić ok. 15 – 20 %. Przed użyciem krótko wstrząsnąć pojemnikiem. Przed użyciem preparatu należy usunąć zaatakowane przez szkodniki fragmenty drewna.

Sposób stosowania:
Malowanie, natrysk, zanurzanie, wzgl. kąpiel w wannie. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C. W zaatakowanym owadami drewnie konieczne jest dokładne wypełnienie preparatem wygryzionych kanalików, ewentualnie przy użyciu strzykawki.

A. Nakładanie:
1. Malowanie, natryskiwanie (wymagane przynajmniej 2 nałożenia):
Dla osiągnięcia pewnego rezultatu preparat nanosić 2 – 3 krotnie. Pęknięcia muszą być dodatkowo starannie pomalowane. Przy natryskiwaniu wkalkulować straty materiału na mgłę natryskową.
2. Zanurzanie, kąpiel w wannie:
Zanurzać przynajmniej przez 30 minut. Mokre i wilgotne drewno wymaga czasu zanurzania nawet do 24 godzin.
3. Drewno zaatakowane larwami:
Wszystkie widoczne otwory starannie i całkowicie wypełnić preparatem LEINOS 130.

B. Dalsza obróbka:
Jeżeli powierzchnia ma zostać poddana dalszej obróbce, to należy zwrócić uwagę, czy Preparat przeciw Kornikom 130 został naniesiony na całą powierzchnię drewna oraz czy jest zupełnie suchy. W przypadku wytrącenia się kryształków na powierzchni należy je usunąć szczotką lub wilgotną szmatką. Dalszą obróbkę wewnątrz kontynuować przy użyciu wszystkich produktów LEINOS na bazie olejów i wosków, a na zewnątrz przy użyciu produktów LEINOS odpornych na warunki atmosferyczne.

Czas schnięcia:
Kolejne nanoszenie po ok. 24 godz., gdy drewno jest już całkowicie suche.

Wielkość opakowań i zużycie:

Malowanie, natrysk: ok. 100 ml/m^2 na jedno nałożenie. Wymagane są, co najmniej dwie warstwy! Zanurzanie albo kąpiel ok. 15 l/m^3.

Opakowanie	*wystarcza na...**
1l	10 m^2
2,5l	25 m^2
10l	100 m^2
20l	200 m^2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość:
Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem! Opakowania dobrze zamykać.

Utylizacja:
Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być wyrzucane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące:
Woda i LEINOS Mydło Roślinne 930.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.

Stan: 25.10.2026

Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de